



Изготовитель: ООО «Капитал Магnezит»
601370, п. Андреево, Судогодский р-н
Владимирская область
Промышленная площадка, стр. №1

ПАСПОРТ № 286

на щебень из плотных горных пород для строительных работ
ГОСТ 8267 - 93

Дата отгрузки 08.02.2021

Адрес потребителя для индивидуального

Партия № д Фракция св. 5 до 20 мм, масса _____ тонн

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Установлено анализом
1. Марка щебня по прочности (дробимости), не менее	200	400
2. Морозостойкость (число циклов замораживания и оттаивания), не менее	15	25
3. Зерновой состав, полные остатки на ситах % Д наим. 0,5 (Д наим. + Д наиб.) Д наиб. 1,25 Д наиб.	от 90 до 100 от 30 до 80 до 10 до 0,5	93,52 54,30 6,1 0
4. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % не более	35	9,12
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % не более	3	2,1
6. Содержание глины в комках, % не более	0,5	0,14
7. Содержание зерен слабых пород, % не более	15	6,2
8. Насыпная плотность, кг/м не менее	не нормируется	1250
9. Устойчивость структуры щебня против распадов, % потери массы	7	4,1
10. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	44,2

Начальник ОТК _____

