

СП ПЕТРОГАЗ СЕРВИС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридический адрес: 19718, г. Санкт-Петербург, пр.
Добролюбова, д.3, лит. А, помещение часть 7Н, оф.1.
Почтовый адрес: 194021, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.
36, оф.205А
ОГРН: 1197847074325
ИНН/КПП: 7813633059/781301001
тел.: 8(921)945-02-14, 8(921)570-92-02
e-mail: sp_petrogazservice@mail.ru

ПАСПОРТ №17/11/1

Дата: 17 ноября 2021г.

Наименование производителя: ООО «СП ПЕТРОГАЗ СЕРВИС», месторождение «Удачное»

Станция отправления: ст.Элисенваара (023202)

Наименование потребителя: ООО «ССЛ»

Юридический адрес: 105082, г.Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр.2, пом.1

Станция назначения: Арзамас-2 (244208)

Наименование продукции: ЩПС С4 фр.0-80мм

Количество: 483,2 тонн

Железнодорожная накладная: Э3769546 от 17.11.2021г.

№ пп	Наименование показателей качества	Фактически
1	Зерновой состав щебеночно-песчаной смеси	
	Полные остатки на ситах, % по массе:	8,8
	80 мм	
	40 мм	34,7
	20 мм	53,9
	10 мм	69,4
	5 мм	79,7
	2,5 мм	84,2
	0,63 мм	88,9
	0,16 мм	94,6
	0,05 мм	98,5
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе глины в комках от общего кол-ва пылевидных и глинистых, % по массе	1,5
3	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	24,9
4	Марка по прочности (дробимости)	M1200
5	Марка по истираемости	И1
6	Марка по морозостойкости	F300
7	Марка по водостойкости щебня	B1
8	Марка по пластичности смеси	Пл1
9	Коэффициент фильтрации, м/сут	4,0
10	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	161Бк/кг
11	Насыпная плотность, тн/м3	1,61

Щебень соответствует (не соответствует) требованиям: ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов»

Генеральный директор _____

Романова

Е.С. Романова

