

Документ о качестве от «27» сентября 2024г.  
щебень из плотных горных пород  
для балластного слоя железнодорожного пути от 22,4 до 63мм

Предприятие-изготовитель: ООО «Шедокский ДСЗ»

Наименование потребителя:

Нормативный документ: ГОСТ 7392-2014 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия»

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Нормативное значение, установленное по ГОСТ 7392-2014	Фактическое значение по результатам испытаний
1	Зерновой состав. % общей массы: полные остатки на ситах, по массе:	%		
	80 мм		0	0
	63 мм		0-3	1,8
	50 мм		0-35	14,28
	40 мм		35-70	35,98
	31,5 мм		85-99	76,44
	22,4 мм	98-100	99,33	
2	Содержание глины в комках	%	не допускается	отсутствует
3	Содержание частиц менее 0,5 не более	%	1	1
4	Содержание частиц менее 0,16 не более	%	0,5	0,3
5	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	%	не более 15	11,4
6	Содержание зерен длиной больше или равных 100 мм	%	не более 6	4,2
7	Содержание дробленых зерен	%	не менее 50	72,8
8	Содержание зерен слабых пород	%	не более 0,5	0,4
9	Насыпная плотность	кг/м <sup>3</sup>	не нормируется	1400
10	Марка по морозостойкости после насыщения в растворе сернокислого натрия – высушивание пот. массы при испытании	%	F300,	F300,
			до 5	15 1,9
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф.	Бк/кг	не менее 740	96

Лаборант ООО «Шедокский ДСЗ»



Киркачева А.А.