



ЗАО «ГЕОИНВЕСТ»

«25» 08.2014г.

Паспорт качества № 1/3
На щебень фракции 10 - 20 мм (куб)

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93			Фактические показатели		
					круглые	Квадратные	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, % Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	25	мм	до 0,5	0,0	0,0
		D	20	мм	до 10	13,7	0,0
		0,5(d+D)	15	мм	30-60(80)	61,9	58,9
		d	10	мм	90-100	97,4	95,73
	На сите 2,5 мм			95-100	100	100	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа			8,37		
		II группа					
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % (ГОСТ 8269.0-97, п. 4.5.3)	до 1			0,64		
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5			0,14		
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25			0,0		
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм.			1500		
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400			1400		
8.	Марка по истираемости	И1-И4			И-1		
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400			400		
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.			53		
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃	до 1,5 (50)			0,2		

Начальник ОТК: _____

Лаборант: _____



Отзыв на паспорт № 1/3

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 10 - 20мм)
ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____