

ООО ПФК "Неруд Инвест"

Паспорт качества

456412, Челябинская область, г. Сатка
 ул. Солнечная 32
 ИНН 7417019617

№ _____ от _____ 2010 года.

ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ФРАКЦИИ 40-70мм

Ж/Д НАКЛАДНАЯ № _____

ДАТА ОТГРУЗКИ _____

КОЛИЧЕСТВО _____

ТН _____

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ	ФАКТИЧЕСКИЕ	
		ГОСТ 8267-93		
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ ПОЛНЫЙ ОСТАТОК			
	НА СИТАХ ПО МАССЕ, %			
	87,5	до 0,5%	0%	
	70	до 10%	2,90%	
2	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН			
		55	от 30% до 60%	42,00%
		40	от 90% до 100%	98,20%
	ГРУППА ШЕБНЯ	Группа 2	Группа 2	
	ЛЕЩАДНОСТЬ	от 10% до 15%	14,80%	
3	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ			
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ, %	Не более 2%	0,80%	
4	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД, %	Не более 0,25%	0	
5	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	НЕ БОЛЕЕ 15% F-200	2,00%	
6	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	1200	
7	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ, тн/м ³		300	
8	Содержание вредных компонентов		1,40	
	шпирт, в % по массе	1,5	0,3	
	сплошные сгустки, в % по объему	4	0,1	
	свободные волокна асбеста, в % по массе	0,1	0	
	галогенные соединения пересчете на мол хлора	15	1	
	уголь и древесные остатки, в % по массе	0,25	0	
	сульфаты и сульфиды в пересчете на SO ₃ , в %			
	аморфные радиоизотопы алюминия, кремния, кальция	50	2,5	
9	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25 марки И1	1,4 (И1)	

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 40-70 согласно протокола испытаний
 Протокол № 684-УСТ-08.08 от 14 августа 2008г.
 соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
 Щебень допускается к применению для покрытия
 и оснований автомобильных дорог и аэродромов.

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

(подпись)

(подпись и печать)