

Документ о качестве от « 27 » сентября 2024г.
БУЛЫГА 70+

Гравий (камень бутовый) фракции от 70 до 300 мм

Предприятие-изготовитель: ООО «Шедокский ДСЗ»

Наименование потребителя:

Нормативный документ:

Место отбора проб: конвейер

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	Показатели физико-механических свойств	
			требования ГОСТ 8267-93	результаты испытаний
1	Зерновой состав: полные остатки на ситах, % по массе: 1,25D мм D 300мм 0.5(d+D) 185мм d 70мм мм	%	до 0,5 до 10 от 30 до 60 от 90 до 100 от 95 до 100	0 5,66 51,43 93,34 99,75
2	Насыпная плотность, кг/м ³	т/м ³	не нормируется	1600
3	Содержание дробленых зерен, % по массе	%	не нормируется	нет
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	%	не более 1	0,2
5	Содержание глины в комках, % по массе	%	не более 0,25	0
6	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	%	до 10 вкл. 1 гр.	3,28 соотв. 1 гр.
7	Марка по дробимости	%	M1200 до 10	соотв. M1200
8	Содержание зёрен слабых пород, % по массе	%	до 10 вкл.	1,1
9	Марка по морозостойкости После насыщения в растворе сернокислотного натрия- высушивание, %	%	F300 не более 3	F300 1,9
10	Наиболее чаще встречающаяся фракция			от 100-150
11	Содержание посторонних примесей			не содерж
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	Бк/кг	соотв. всем видам строит.	соотв. всем видам строит.

Лаборант ООО «Шедокский ДСЗ»



Киркачева А.А.