



34551, Украина, Ровенская обл.
Сарненский р-н, с. Гранитное
ул. Заводская, 15
Телефон: +380 3655 29029
Телефакс: +380 3655 29020
E-mail: info@basalt-ag.com.ua

Общество с ограниченной ответственностью
"ВИРОВСКИЙ КАРЬЕР"

Паспорт № 89

Щебень: 11-16 мм

Дата:

Получатель:

Наименование продукции	Отгружено		EN 13043	№ испытания
	К-во вагонов	По замеру в тоннах	ДСТУ Б В 2.7-75-98	4
Щебень: 11-16 мм				

Назначение щебеню	Для строительных работ
Марка прочности	М-1400
Истираемость в полочном барабане	Ист-1
Насыпная плотность (воздушно-сухом) состоянии, т/м ³	1,39 т/м ³
Содержание пылевидных и глинистых частиц	0,55%
Содержание зерен слабых пород	—
Зерновой состав	22,4 - 100%
	16,0 - 91,22%
	11,2 - 11,42%
	8,0 - 2,01%
	5,6 - 0,69%
	0,063 - 0,04%
Морозостойкость щебеню	F -300
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	12,8%
Содержание глины в комках	—

Сертификат РК № 2270-БЕ

Суммарная удельная активность ЕРН– 217 Бк/кг

Лаборант Опалько