

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**  
**ООО «Экспо Дон»**  
**(Тацинское –II месторождение песчаника)**  
**на отгрузку щебня из плотных горных пород песчаника**  
**3-8 мм**  
**ГОСТ 8267-93**

В адрес \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

№ накладной \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

**Результаты лабораторных испытаний:**

| Наименование определяемого показателя  | Результаты испытания |   | Требования ГОСТ 8267-93                      |                                 |
|--|----------------------|---|--|---------------------------------|
|  | Ед.изме<br>рения     | Показатели  | Показатели                                   | Соответствие/несоответс<br>твие |
| Зерновой состав  | %                    | №10 – 0<br>№8 – 8,02<br>№5,5 – 55,42<br>№1,25 – 98,96 | №10– 0<br>№8 – 10<br>№5,5- 65<br>1,25 – 99,5 | Соответствует                   |
| Содержанию пылеватых и глинистых частиц, по массе  | %                    | 01,1  | Не более 2                                   | Соответствует                   |
| Насыпная плотность   | кг/м <sup>3</sup>    | 1260  | Не нормируется                               | Не нормируется                  |
| Средней плотности в куске  | г/см <sup>3</sup>    | 2,61  | От 2 до 3                                    | Соответствует                   |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы  | %                    | 11,4  | От 10 до 15                                  | Соответствует 2 группе          |
| Содержание зерен слабых пород  | %                    | 0,9   | Не более 5                                   | Соответствует                   |
| Марка по дробимости<br>Сухом состоянии<br>Насыщенном водой<br>состоянии  | %                    | 8,6<br>9,9  | до 11(1200)                                  | Соответствует M1200             |
| Марка по морозостойкости<br>щебня (Потеря массы после<br>испытаний 15 циклами<br>насыщения в растворе<br>серно-кислого натрия и<br>сушки, не более 3%) | %                    | 2,6   | Не более 3                                   | Соответствует F200              |

Директор



Дроздецкий В.М.