

**ООО "ПФК" Неруд Инвест"**

456912, Челябинская область, г. Сатка  
ул. Пролетарская, 22-17  
ИНН 7417012481

**Паспорт качества**

№ 1401 от 14 января 2011 года.  
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД  
ФРАКЦИИ 20-40мм  
Ж/Д НАКЛАДНАЯ № ЭТ 232072  
ДАТА ОТГРУЗКИ 14.01.2011г.  
КОЛИЧЕСТВО 551,3 ТН.

**ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:** ст. Коротчаево, ОАО "Уренгойский речной порт"

**КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ	ФАКТИЧЕСКИЕ
		ГОСТ 8267-93	
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	НА СИТАХ ПО МАССЕ; % d	от 90% до 100%	99%
	0,5 (d+D)	от 30% до 60%	35,50%
	D	до 10%	2,70%
2	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ГРУППА ШЕБНЯ	Группа 2	Группа 2
	ЛЕЩАДНОСТЬ	от 10% до 15%	11,00%
3	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	до 1%	0,60%
4	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ;	Не более 0,25%	0
	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
5	НЕ БОЛЕЕ:	5%	1,50%
	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1200	1200
6	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	300
7	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТН/М3		1,4
8	Содержание вредных компонентов		
9	пирит, в % по массе	1,5	0,3
	слоистые силикаты, в % по объему	4	0,1
	свободные волокна асбеста, в % по массе	0,1	0
	галогидные соединения пересчете на ион хлора	15	1
	уголь и древесные остатки, в % по массе	0,25	0
	сульфаты и сульфиды в пересчете на SO3, в %		
	аморфные разновидности диоксида кремния, раст.	50	2,5
Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25 марки И1	12,4 (И1)	

МАСТЕР ПО ОТГРУЗКЕ:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 20-40 согласно протокола испытаний  
Протокол № 830-УСТ-05.09 от 20 мая 2009г.  
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93  
Щебень допускается к применению для покрытий  
и оснований автомобильных дорог и аэродромов.

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

(подпись)

(расшифровка подписи)