



34551, Украина, Ровенская обл.
Сарненский р-н, с. Гранитное
ул. Заводская, 15
Телефон: +380 3655 29029
Телефакс: +380 3655 29020
E-mail: info@basalt-ag.com.ua

Общество с ограниченной ответственностью
"ВИРОВСКИЙ КАРЬЕР"

Паспорт № 92

Смесь: 0-40 мм

Дата:

Получатель:

Наименование продукции	Отгружено		ДСТУ Б В 2.7-30-95	№ испытания
	К-во вагонов	По замеру в тоннах	ГОСТ 25607-2009	
Смесь:0-40 мм				2

Назначение смеси	Для строительных работ	
Марка прочности	M1400	
Истираемость в полочном барабане	Ист-1	
Насыпная плотность (воздушно-сухом) состоянии, т/м ³	1,65т/м3	
Содержание пылевидных и глинистых частиц	4,9%	
Содержание зерен слабых пород	—	
Зерновой состав	40мм - 3,8%	
	20мм - 33,9%	
	10мм - 47,1%	
	5мм - 60,2%	
	2,5мм - 72,2%	
	0,63мм - 87,0%	
	0,16мм - 94,1%	
	0,05мм - 95,1%	
Морозостойкость смеси	F-300	
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	14,6%	
Содержание глины в комках	—	

Сертификат РК № 2270-БЕ

Суммарная удельная активность ЕРН – 217 Бк/кг

Лаборант Опалько