

ПАСПОРТ

п. Новоорск

“7” октября 2014 г.

Покупатель (грузополучатель): _____
Фракция щебня, мм: св.5 до 20
Насыпная плотность т/м³: 1,41
Объем партии, т: _____
ГОСТ 8267-93

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 8267-93	Фактическое показание
1	<i>Зерновой состав, полные остатки на ситах</i>		
1.1	1,25D	до 0,5	0
1.2	D	до 10	4,2
1.3	0,5(D+d)	30-60	51,4
1.4	d	90-100	98,8
2	<i>Лещадность щебня</i>		
2.1	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы, %	до 10 (1 группа)	8,7
2.2	Группа щебня по лещадности	I - IV	I
3	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,5
5	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0
6	Марка щебня по прочности (дробимости), кгс/м ³	600-1400	1200
7	Морозостойкость	F15-F400	F300

Заключение по группе щебня:

Лаборант _____ /Москвина И.Ю./

(подпись)



ОТЗЫВ НА ПАСПОРТ

Щебень из плотных горных пород для дорожно-строительных и бетонных работ фракции св. 5 до 20 мм производства ООО «Домбаровский ДСЗ» соответствует/не соответствует ГОСТу 8267-93

(ненужное зачеркнуть)

Замечания _____

Покупатель (грузополучатель): _____

(должность, ФИО, подпись)

“ ” _____ 20 ____ г.