



34551, Украина, Ровенская обл.
Сарненский р-н, с. Гранитное
ул. Заводская, 15
Телефон: +380 3655 29029
Телефакс: +380 3655 29020
E-mail: info@basalt-ag.com.ua

Общество с ограниченной ответственностью
"ВИРОВСКИЙ КАРЬЕР"

Сертификат соответствия
№ ССФЖТ УА.ЦП07.Б.09567
Действителен до 27 ноября 2015

Паспорт № 80

Щебень категории II фракции 25-60 мм из гранитов, гранодиоритов, диоритов для балластного слоя железнодорожного пути

Дата:

Получатель, адрес:

| Отгружено | | ГОСТ Р 54748-2011 ДСТУ Б В.2.7-204:2009 | № испытания |
|--------------|----------|--|----------------|
| К-во вагонов | В тоннах | | 33 |
| | | | |

| Назначение щебня | Для балластного слоя железнодорожного пути |
|---|--|
| Насыпная плотность (воздушно-сухом) состоянии, т/м ³ | 1,43 |
| Средняя плотность, г/см ³ | 2,63 |
| Зерновой состав | |
| 70 мм | 0% |
| 60 мм | 1,56% |
| 40 мм | 38,16% |
| 25 мм | 95,71% |
| Содержание частиц менее 0,16 мм | 0,2% |
| Содержание глины в комках | - |
| Содержание органических примесей | - |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | 14,3% |
| Содержание зерен слабых пород | - |
| Марка по истираемости в полочном барабане | И62 |
| Сопротивление удару на копре ПМ ΔМ, % | <10,5 |
| Марка по морозостойкости | F300 |
| Удельная электрическая проводимость, См/м | 0,20 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аефф, Бк/кг | 222 |

Лаборант Опалько