



34551, Украина, Ровенская обл.  
Сарненский р-н, с. Гранитное  
ул. Заводская, 15  
Телефон: +380 3655 29029  
Телефакс: +380 3655 29020  
E-mail: info@basalt-ag.com.ua

Общество с ограниченной ответственностью  
"ВИРОВСКИЙ КАРЬЕР"

## Паспорт № 87

Щебень: 40-70мм

Дата:

Получатель:

Наименование продукции	Отгружено		ДСТУ Б В 2.7-75-98	№ испытания
	К-во вагонов	По замеру в тоннах	ГОСТ 8267-93	5
Щебень: 40-70 мм				

Назначение щебня	Для строительных работ	
Марка прочности	М1400	
Истираемость в полочном барабане	Ист-1	
Насыпная плотность (воздушно-сухом) состоянии, т/м <sup>3</sup>	1,31т/м3	
Содержание пылевидных и глинистых частиц	0,85%	
Содержание зерен слабых пород	—	
Зерновой состав		
	1,25D	0%
	D	5,5%
	0,5(d+D)	33,12%
	d	94,2%
Морозостойкость щебеню	F-300	
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	14,3%	
Содержание глины в комках	—	

Сертификат РК № 2270-БЕ  
Суммарная удельная активность ЕРН – 217 Бк/кг

Лаборант Опалько