

Испытание № _____

Дата _____

Результаты испытания гравия-щебня

Происхождение


щебень из гравия от 5-20 мм

1. Объемный вес в стандартном состоянии	1,38
2. Объемный вес в естественном состоянии	1,656
3. Пустотность	40
4. Влажность	0,8
5. Водопоглощение	0,8
6. Загрязненность	0,8
7. Содержание в щебне пластинчатых и игольчатых зерен	4,2
8. Дробимость при сжатии в цилиндре	8
9. Марка	1000
10. Морозостойкость	200
11. Содержание зерен слабых и выветренных пород	4,2

Гранулометрический состав

Размер сит в мм	70	60	50	40	30	25	20	12,5	10	5	2,5	1,25	1,25
Частные остатки на ситах в г							68	466	313	150	1	1	1
Частные остатки на ситах в %							6,8	46,6	31,5	15,0	0,1	0,1	0,1
Полные остатки на ситах в %							6,8	53,4	84,7	99,7	99,8	99,9	100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

*щебень из гравия от 5-20 мм**отвечает требованиям ГОСТ 8267-93**Мешков*

Нач. лаборатории _____