



ООО «НЕРУД-КОМПАНИ»

Адрес карьера: д. Мякишево, Александровский район, Владимирская обл.

19 января 2018 г

ПАСПОРТ №956

ГОСТ 8736 – 93(Фракция 05 -20)

Выдан на основании лабораторных измерений, проведенных **ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «МЕЖРЕГИОНТЕСТ»**. 190000, г.Санкт – Петербург, ул.Декабристов, д.2, лит. А, тел./факс(812) 600-06-07, E-mail: info@megregiontest.ru, www.megregiontest.ru, действительно с 19.02.2015 по 18.02.2018г.

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8736 - 93	Фактические показатели
1.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм.	1,45
2.	Содержание глинистых и пылевидных частиц, %	до 1,0	0,95
3.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,18
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 10,0	5
5.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370	100,3
6.	Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворенного в щелочах, ммоль/л	до 50	40,33
7.	Содержание серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на SO ₃ , %	до 1,0	0,315
8.	Содержание дробленых зерен, %	не менее 80	81
9.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %	2 группа	14,8
10.	Марка щебня по прочности	от 400 и выше	800
11.	Морозостойкость, цикл.	от 15 и выше	200
12.	Устойчивость структуры щебня против распадов. %	до 3,0	1,5
13.	Истинная плотность зерен, г/см ³	от 2,0 до 3,0	2,65

Генеральный директор ООО «НЕРУД-КОМПАНИ»



/Бурлак В.Ф./