

# ООО « Карельская Нерудная Компания»

Мурсульское  
месторождение



186810, Россия, Республика Карелия,  
г. Питкяранта, ул. Ленина, дом 31а, ком. 211  
Тел.: +74950320121  
E-mail: info@knkom.ru

## ПАСПОРТ № 1/17

Выдан « 17 » июля 2023 г.

Смесь щебеночно-песчаная.  
Номер смеси С-5 (фр. 0-40 мм)  
ГОСТ 25607-2009  
Количество 3 600 тонн

### Зерновой состав:

Размер контрольных сит	80 мм	40 мм	20 мм	10 мм	5 мм	2,5 мм	0,63 мм	0,16 мм	0,05 мм
Полный остаток на ситах по массе, %	0	4,38	45,76	67,87	78,34	85,07	91,51	96,39	98,55

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы,  
% по массе - 22,6

Марка щебня по прочности (дробимости) - 1200

Марка щебня по истираемости (износу) - И1

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % - 2,50

Содержание глины в комках, % - 0

Содержание зёрен слабых пород, % - 0

Морозостойкость - F300

Истинная плотность, тн/м<sup>3</sup> - 2,64

Насыпная плотность, тн/м<sup>3</sup> - 1,55

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг - 197

Лаборант \_\_\_\_\_