

ПАСПОРТ № _____
(документ о качестве)



Декларация о соответствии № ТС № RU Д-RU.НО12.В.05895 действительна до 24.02.2021г.

1. Дата выдачи: " 20 " июль 2018г.
2. Щебень из природного камня для строительных работ : **фракция 5-20 мм (II группа)**
3. Потребитель: _____
(наименование организации)

4. Количество щебня: _____ т. _____ (адрес) М³
5. Номера вагонов (машин): _____ № квитанции _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
С	Наименование		Нормативные значения по ГОСТ 8267-93		Фактические значения	
1	Диаметры отверстий контрольных сит, мм		Зерновой состав		Полные остатки на ситах, %	
			d	5	от 90 до 100	94,50
			0,5(d+D)	12,5	от 30 до 60	42,80
			D	20	до 10	0,00
		1,25D	25	до 0,5	0,00	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. Группа щебня.		для группы II от 10% до 15%		14,24 % соответствует группе II	
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе		не более 1		0,5	
4	Содержание глины в комках, %		не более 0,25		0	
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе		не более 5		0	
6	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %		до 9 включ.		5,4 соответствует марке 1400	
7	Морозостойкость, % (Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание, число циклов 15)		потеря массы после испытания не более 2%		1,6 соответствует марке F300	
8	Насыпная плотность, т/м ³		не нормируется		1,520	
9	Содержание вредных компонентов и примесей				нет	
10	Истираемость, %		до 25 вкл.		12,4 соответствует марке И1	
11	Щебень Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3321 от 15.03.2018г.					

Лаборант физико-механических
испытаний

Инженер по качеству



Милкина А.М.
(Фамилия, инициалы)

Муромова М.
(Фамилия, инициалы)