

# Общество с ограниченной ответственностью «МехКомплект»

Юридический адрес: индекс: 620902, г. Екатеринбург, п. Полеводство, ул. Животноводов, д. 25, офис 2  
ИНН 5638051414 КПП 667901001 ОГРН 1075658013760  
Р/с 40702810116540009038 Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург  
К/с 30101810500000000674 БИК 046577674  
Телефон 8 (912) 281 00 47  
e-mail: [mk2810047@mail.ru](mailto:mk2810047@mail.ru)

Документ о качестве № 0001 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

На отгружаемую партию щебня из изверженных горных пород  
Груберского месторождения габбро (южный участок)

Продукция: щебень фракции 40-70 мм

ГОСТ 8267-93

Регистрационный номер сертификата о соответствии: РОСС RU.04ИБФ1.ОС08.П00037

Получатель:

Адрес получателя:

№ партии:

№ накладной:

Дата отгрузки:

Количество материала (тн.):

№ п/п	Наименование показателей	Нормативное значение	Результаты испытаний
1.	Полный остаток на ситах размером мм, % по массе: 87,5 70 55 40	до 0,5 до 10 30-60 90-100	0 4,31 41,25 91,23
2.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 1	0,20
3.	Содержание глины в комках, % по массе	Не более 0,25	0
4.	Дробимость: - потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии, % - марка по дробимости	До 12 вкл. Для изверженных интрузивных пород марки 1400	6,2 1400
5.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	От 15 до 25 включ. Группа 3	15,5 Группа 3
6.	Содержание зерен слабых пород, % по массе	Для марки М1400 не более 5	0,0
7.	Насыпная плотность, кг/см <sup>3</sup>	Не нормируется	1419
8.	Истираемость, потеря массы, % - марка	До 25 включ. И1	10,0 И1
9.	Морозостойкость: потеря массы после испытания, %	Не более 1	0,14

	марка по морозостойкости - количество циклов ускоренным методом	F400 15	F400 15
10.	Средняя плотность зерен щебня, г/см <sup>3</sup>	От 2,0 до 3,0	3,0
11.	Устойчивость структуры зерен щебня против всех видов распадов; - потеря массы при распаде, %	Для марки 1400 и выше не более 3	0,24
12.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф.м,Бк/кг	Для класса I (Аэфф.м < 370)	19,52

Директор ООО «МехКомплект»



Корнев А.А.