

Общество с ограниченной ответственностью «МехКомплект»

Юридический адрес: индекс: 620902, г. Екатеринбург, п. Полеводство, ул. Животноводов, д. 25, офис 2
ИНН 5638051414 КПП 667901001 ОГРН 1075658013760
Р/с 40702810116540009038 Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674 БИК 046577674
Телефон 8 (912) 281 00 47
e-mail: mk2810047@mail.ru

Документ о качестве № 0001 от «__» _____ 2021г.

На отгружаемую партию щебня из изверженных горных пород
Грубберского месторождения габбро (южный участок)

Продукция: щебень фракции 45-63 мм

ГОСТ 32703-2014

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.53809/21

Получатель:

Адрес получателя:

№ партии:

№ накладной:

Дата отгрузки:

Количество материала (тн.):

№ п/п	Наименование показателей	Нормативное значение	Результаты испытаний
1.	Проход через сита размером мм, % по массе: 120 90 63 45 31,5	Для марки 90/10 100 100 от 90 до 100 от 0 до 10 от 0 до 2	100 100 99,49 3,17 0,18
2.	Содержание глины в комках, % по массе	Не более 0,25	Менее 0,1
3.	Дробимость: - потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии, % (марка)	Для марки М1400 из изверженных интрузивных пород, до 9 вкл.	4,4
4.	Сопротивление дроблению и износу: - потеря массы при испытании, % (марка)	Для марки И1 до 15 вкл.	10,4
5.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	Для марки Л20 от 15 до 20 вкл.	18,2
6.	Содержание зерен слабых пород, %	Для марки М1400 не более 5	Менее 0,1
7.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Для марки 800 и выше не более 1,0	0,20
8.	Устойчивость структуры зерен щебня против всех видов распадов; - потеря массы при распаде, %	Для марки 1000 и выше не более 3	0,28

9.	Насыпная плотность в воздушно-сухом состоянии, г/см ³	Не нормируется	1,42
10.	Средняя плотность, г/см ³	2,0-3,5	3,03
11.	Морозостойкость: - потеря массы после испытания, % - марка по морозостойкости, количество циклов ускоренным методом	Не более 1,0 F400 15	0,51
12.	Содержание органических примесей	При обработке щебня раствором гидроксида натрия, окраска раствора должна быть светлее цвета эталона	Окраска раствора светлее цвета эталона
13.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф.м,Бк/кг	Для класса I (Аэфф.м < 370)	19.52

Директор ООО «МехКомплект»



Корнев А.А.