

ООО "Торезский карьер"
юр. адрес: 283001, ДНР, г. Донецк, ул. Фёдора Зайцева, 46А
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

Смесь фракций ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

Фракция смеси:

ЩПС С-4

Дата отгрузки:

Количество, тн

Номер партии

Получатель:

№ п/п	Наименование показателей			Требования гост 25607- 2009	Фактические показатели
1	Размеры отверстий контрольных сит, мм	120	мм	0	0
		80	мм	0-10	0
		40	мм	15-35	24,5
		20	мм	28-55	42,7
		10	мм	40-70	55,84
		5	мм	50-80	66,46
		2,5	мм	60-85	76,17
		0,63	мм	80-95	88,01
		0,16	мм	91-97	97,04
		0,05	мм	95-100	100
2	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне, %			Не более 35%	30
3	Марка по морозостойкости			F - 300	F – 300
4	Насыпная плотность, кг/м ³				1390
5	Марка щебня по истираемости			И-1	И-1
6	Марка щебня по дробимости			М 1200	М 1200

В соответствии с радиационно-гигиенической оценкой, продукция относится к 1 классу ($A_{\text{эф.}} 370 \leq \text{БК/кг}^{-1}$) строительных материалов и может быть использована во всех видах строительства без ограничений.

Ответственный за качество

А. А. Панченко