

ЗАО «Кошехабльский КНМ»
 385400, Республика Адыгея, а. Кошехабль
 Тел/факс (86147) 2-35-95
 Лаборатория аттестована
 ФГУ Адыгейским ЦСМ
 Аттестационное свидетельство
 № 12 от 13.04.2012 г.

ПАСПОРТ № 30 от _____ 2013г.
 Гравий 5-20 мм
 ДСЗ № 1

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№.№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1	Зерновой состав /полные остатки, % по массе: d 0.5/d+D/ D 1.25 D	От 90 до 100	99.8
		От 30 до 60	42.4
		До 10	0.8
		До 0,5	0.00
2	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	10	2.8
3	Содержание зерен пластинчатой /лещадной/ и игловатой формы, % по массе, не более	До 50 включ.	3.8
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	1,0	0.1
5	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	0.00
6	Содержание вредных компонентов и примесей	---	В пределах ГОСТ
7	Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния растворимых в щелочах (SiO ₂) моль/л	до 50	28.3
8	Марка по прочности /дробимости/	От 400 до 1000	1000
9	Устойчивость структуры против распада	Не более 3%	1.2
10	Морозостойкость	От F15 до F400	F300
11	Насыпная плотность, т/м ³	Не нормируется	1.65
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг/Аэф	До 370,0 Бк/кг	60.54 Бк/кг

Испытания и обработка результатов проведена по ГОСТ 8269.0-97 (изм. 1), ГОСТ 8267-93 (изм. 1-4).

Заключение: Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 (изм. 1-4).

Инженер по качеству

Л.В. Никишова

