

ООО «Медногорский щебень»
 460009, г. Оренбург, пер. Мельничный, д.1
 тел. (3532) 37-31-84; факс (3532) 37-31-83
 462274, Оренбургская обл., г. Медногорск

ПАСПОРТ № _____

Выдан « ____ » _____ 2012 г.

Кому: _____
 По адресу: _____
 ГОСТ 8267-93, щебень из строительного камня (габбро-диабаз и плагиогранит)
 Насыпная плотность щебня 1,43 т/м3
 Количество _____ т
 № партии _____ №№ вагонов _____
 №№ накладных _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ЩЕБНЯ:

№№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (щебень фр. св. 20 до 40 мм), полные остатки на ситах, % по массе		
	1,25 D наиб.	до 0,5	0
	D наиб.	до 10	3,76
	0,5 (D+d)	30-60	37,72
	d наим.	90-100	91,00
1.1	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, в % по массе:	до 10(1гр.) св.10 до 15(2гр.) св.15 до 25(3гр.)	7,60(1 гр.)
1.2	Содержание зерен слабых пород, в % по массе:	до 5,0	1,30
1.3	Содержание глины в комках, в % по массе:	до 0,25	0
1.4	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, в % по массе:	до 1,0	0,70
2.	Механическая прочность щебня		
2.1	Марка щебня по истираемости в полощном барабане:	от И-1 до ИV	И-1
2.2	Марка щебня при сжатии (раздавливании) в цилиндре:	600 и выше	1400
2.3	Морозостойкость: F	F-15 - F-400	300
2.4	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг:	до 370	9 +/- 5
2.5	Посторонние засоряющие примеси	0	0

Мастер отгрузки: _____

Лаборант _____

(линия отрыва)

ОТЗЫВ НА ПАСПОРТ № _____

Щебень фракции св. 20 до 40 мм, выпускаемый ООО «Медногорский щебень», соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

ЗАМЕЧАНИЯ _____

Представитель получателя: _____

(ФИО, должность, подпись, дата)