

ООО «Медногорский щебень»
 460009, г. Оренбург, пер. Мельничный, д.1
 тел. (3532) 37-31-84; факс (3532) 37-31-83
 462274, Оренбургская обл., г. Медногорск

ПАСПОРТ № _____
 Выдан « _____ » _____ 2012 г.

Кому: _____
 По адресу: _____
 ГОСТ 8267-93, щебень из строительного камня (габбро-диабаз и плагиогранит)
 Насыпная плотность щебня 1,41 т/м³
 Количество _____ т
 № партии _____ № вагонов _____
 № накладных _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ЩЕБНЯ:

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (щебень фр. св. 40 до 70 мм), полные остатки на ситах, % по массе		
	1,25 D наиб.	до 0,5	0
	D наиб.	до 10	7,84
	0,5 (D+d)	30-60	47,25
	d наим.	90-100	91,5
1.1	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, в % по массе:	до 10 (1 гр.) св. 10 до 15 (2 гр.) св. 15 до 25 (3 гр.)	6,2 (1 гр.)
1.2	Содержание зерен слабых пород, в % по массе:	до 5,0	0
1.3	Содержание глины в комках, в % по массе:	до 0,25	0
1.4	Содержание пылевидных, глинистых и илтистых частиц, в % по массе:	до 1,0	0,2
2.	Механическая прочность щебня		
2.1	Марка щебня по истираемости в полощном барабане:	от И-1 до И IV	И-1
2.2	Марка щебня при сжатии (раздавливании) в цилиндре:	600 и выше	1400
2.3	Морозостойкость: F	F-15 - F-400	300
2.4	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг:	до 370	9 +/- 4
2.5	Посторонние засоряющие примеси	0	0

Мастер отгрузки: _____ Лаборант _____

(линия отрыва)

ОТЗЫВ НА ПАСПОРТ № _____

Щебень фракции св. 40 до 70 мм, выпускаемый ООО «Медногорский щебень», соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

ЗАМЕЧАНИЯ _____

Представитель получателя: _____
 (ФИО, должность, подпись, дата)