



Закрытое акционерное общество «КП-Габбро»

185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Красная, д. 49, оф.507

тел. (8142) 672 330, (812) 633-32-93, факс (8142) 765 847

ИНН 1003005538 КПП 100101001

р/с № 40702810855100000050 в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ, Фрунзенское ОСБ № 2006/1729,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653



ПАСПОРТ № - КИ

выдан испытательной лабораторией ЗАО «КП-Габбро»

р-ка Карелия, Кондопожский р-н, п.Новый Поселок

Аттестат ФГУ «Тест – С. – Петербург»

№ SP01.01.506.086

от 09 октября 2015г.

« » **2016 года**

1. Наименование потребителя :
2. Щебеночно-песчаная смесь С5 габбро-диабаз 0-40 ГОСТ 25607-2009
3. Количество щебня кг м/куб
4. Номер партии
5. Номер железнодорожной накладной
6. Зерновой состав:

Размер отверстий сит, мм.	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Полный остаток на сите, % по массе ГОСТ 25607-2009	0-10	25-60	45-80	57-85	67-88	80-95	90-97	95-100
Полный остаток на контрольном сите, % по массе	4,2	47,3	59,5	66,2	79,7	89,3	95,6	98

7. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 4,7
8. Коэффициент фильтрации свыше 7 м/сутки
9. Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы, % 29
10. Морозостойкость F300
11. Насыпная плотность, т/м³ 1,62
12. Марка щебня по прочности 1400
13. Марка по истираемости И1
14. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг 40

По данным, установленным геологической разведкой:

15. Минеральный состав:

Плагиоклазы – 38,57%; Пироксен- 43,57%; Магнетит-0,5%; Кварц – 0,5%; Хлорит-4,0%; Биотит-0,2%; Эпидот-1,93%

Истинная плотность – 2,99 г/см³

Содержание вредных компонентов и примесей:

данные отчета геологоразведки: Органические примеси отсутствуют.

ЩПС С5 фр.(0-40) соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

Лаборант _____ Медведев М.В