



Закрытое акционерное общество «КП-Габбро»

185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Красная, д. 49, оф.507

тел. (8142) 672 330, (812) 633-32-93, факс (8142) 765 847

ИНН 1003005538 КПП 100101001

р/с № 40702810855100000050 в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ, Фрунзенское ОСБ № 2006/1729,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653



ПАСПОРТ №

выдан испытательной лабораторией ЗАО «КП-Габбро»

р-ка Карелия, Кондопожский р-н, п.Новый Поселок

Аттестат ФГУ «Тест – С. – Петербург»

№ SP01.01.506.086

от 09 октября 2015г.

« » 2017 г.

Наименование потребителя:

1. Щебень габбро-диабаз 5 – 10 ГОСТ 8267-93
2. Количество щебня _____ кг _____ м/куб
3. Номер партии _____
4. Номер железнодорожной накладной _____
5. Зерновой состав:

Размер контрольных сит, мм.	1,25Д	Д наиб	0,5(Д+d)	d наим	
	12,5	10	7,5	5	-5
Полный остаток на ситах по массе, %	0	6,1	53,4	94,7	100

6. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 0,8
7. Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы, % 9,5
8. Морозостойкость F400
9. Насыпная плотность, т/м³ 1,5
10. Марка щебня по прочности 1400
11. Марка по истираемости I1
12. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг 40

По данным, установленным геологической разведкой:

13. Минеральный состав:

Плагиоклазы – 38,57%

Пироксен- 43,57%

Магнетит-0,5%

Кварц – 0,5%

Хлорит-4,0%

Биотит- 0,2%

Эпидот-1,93%

Истинная плотность – 2,99 г/см³

Содержание вредных компонентов и примесей:

данные отчета геологоразведки: Органические примеси отсутствуют.

Щебень фр. 5-10 мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 (1 группа).

Лаборант _____ Медведев М.В.