



Закрытое акционерное общество «КП-Габбро»

185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Красная, д. 49, оф.507

тел. (8142) 672 330, (812) 633-32-93, факс (8142) 765 847

ИНН 1003005538 КПП 100101001

р/с № 40702810855100000050 в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ, Фрунзенское ОСБ № 2006/1729,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653



ПАСПОРТ № _____ - КП

выдан испытательной лабораторией ЗАО «КП-Габбро»

р-ка Карелия, Кондопожский р-н, п.Новый Поселок

Аттестат ФГУ «Тест – С. – Петербург»

№ SP01.01.506.086

от 09 октября 2015 г.

«» 2017 года

1. Наименование потребителя: _____
2. Щебень габбро-диабаз 20-40 ГОСТ 8267-93
3. Количество щебня _____ кг _____ м/куб
4. Номер партии _____
5. Номер железнодорожной накладной _____
6. Зерновой состав:

Размер контрольных сит, мм.	d наим.	0,5(Д+d)	Д наиб.	1,25Д
	20	30	40	50
Полный остаток на ситах по массе, %	96,9	57,5	9,1	0

Результаты испытаний

Вид испытаний	Показатели
Содержание пылевидных глинистых частиц,%	0,8
Содержание глины в комках,%	0
Содержание зерен пластинчатой формы(лещадной),%	24,6
Содержание дробленых зерен,%	100
Содержание зерен слабых пород,%	0
Марка истираемости,%	И1(5,7)
Марка по дробимости, %	1400(3)
Марка морозоустойкости	F400
Удельная электропроводимость,См/м	0,05
Насыпная плотность,т/м ³	1,40
Радиоактивность,Бк/кг	40

По данным, установленным геологической разведкой:

7. Минеральный состав:

Плагиоклазы – 38,57%; Пироксен- 43,57%; Магнетит-0,5%; Кварц – 0,5%; Хлорит-4,0%; Биотит- 0,2%; Эпидот-1,93%

Истинная плотность – 2,99 г/см³

Содержание вредных компонентов и примесей:

данные отчета геологоразведки: Органические примеси отсутствуют.

Щебень фр. 20-40 мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 (3 гр.)

Лаборант _____ Медведев М.В.