



Закрытое акционерное общество «КП-Габбро»

185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Красная, д. 49, оф.507

тел. (8142) 672 330, (812) 633-32-93, факс (8142) 765 847

ИНН 1003005538 КПП 100101001

р/с № 40702810855100000050 в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ, Фрунзенское ОСБ № 2006/1729,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653



ПАСПОРТ №

выдан испытательной лабораторией ЗАО «КП-Габбро»

р-ка Карелия, Кондопожский р-н, п.Новый Поселок

Аттестат ФГУ «Тест – С. – Петербург»

№ SP01.01.506.086

от 09 октября 2015 г.

«» 2017 года

1. Наименование потребителя: _
2. Щебень габбро-диабаз 15 - 20 ГОСТ 8267-93
3. Количество щебня _____ кг _____ м/куб
4. Номер партии _____
5. Номер железнодорожной накладной _____
6. Зерновой состав:

Размер контрольных сит, мм.	d наим.	0,5(Д+d)	Д наиб.	1,25Д
	15,00	17,50	20,00	25,00
Полный остаток на ситах по массе, %	90,2	53,0	7,9	0

7. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 0,7
8. Содержание зёрен пластинчатой и иголовой формы, % 8,9
9. Морозостойкость F400
10. Насыпная плотность, т/м³ 1,50
11. Марка щебня по прочности 1400
12. Марка по истираемости I1
13. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг 40

По данным, установленным геологической разведкой:

14. Минеральный состав:

Плагиоклазы – 38,57%

Пироксен- 43,57%

Магнетит-0,5%

Кварц – 0,5%

Хлорит-4,0%

Биотит- 0,2%

Эпидот-1,93%

Истинная плотность – 2,99 г/см³

Содержание вредных компонентов и примесей:

данные отчета геологоразведки: Органические примеси отсутствуют.

Щебень фр. 15-20 мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 (1 группа).

Лаборант _____ Медведев М.В.