



## Закрытое акционерное общество «КП-Габбро»

185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Красная, д. 49, оф.507

тел. (8142) 672 330, (812) 633-32-93, факс (8142) 765 847

ИНН 1003005538 КПП 100101001

р/с № 40702810855100000050 в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ, Фрунзенское ОСБ № 2006/1729,  
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653



### ПАСПОРТ №

выдан испытательной лабораторией ЗАО «КП-Габбро»

р-ка Карелия, Кондопожский р-н, п.Новый Поселок

Аттестат ФГУ «Тест – С. – Петербург»

№ SP01.01.506.086

от 09 октября 2015г.

« » 2017 г.

Наименование потребителя:

1. Щебень габбро-диабаз 31,5 – 63 ГОСТ 32703-2014
2. Количество щебня \_\_\_\_\_ кг \_\_\_\_\_ м/куб
3. Номер партии\_
4. Номер железнодорожной накладной \_\_\_\_\_
5. Зерновой состав:

Размер контрольных сит, мм.	2D	1,4D	D	D/1,4	d	d/2
		90	63	45	31,5	16
Полный остаток на ситах по массе, %	0	0	0,95	41,7	95,9	99,9

6. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 0,6
7. Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы, % 21,1
8. Морозостойкость F300
9. Насыпная плотность, т/м<sup>3</sup> 1,39
10. Марка щебня по прочности 1400
11. Марка по сопротивлению дроблению и износу И1
12. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг 44

По данным, установленным геологической разведкой:

#### 13. Минеральный состав:

Плагиоклазы – 38,57%

Пироксен- 43,57%

Магнетит-0,5%

Кварц – 0,5%

Хлорит-4,0%

Биотит- 0,2%

Эпидот-1,93%

Истинная плотность – 2,99 г/см<sup>3</sup>

#### Содержание вредных компонентов и примесей:

данные отчета геологоразведки: Органические примеси отсутствуют.

Щебень фр. 31,5-63 мм соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014 (Л25).

Лаборант \_\_\_\_\_ Медведев М.В.