

ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

Паспорт качества

№ 9 от 01.02.2015 г.

СМЕСЬ С5

Ж/Д НАКЛАДНАЯ

ДАТА ОТГРУЗКИ

КОЛИЧЕСТВО:

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ	ФАКТИЧЕСКИЕ
		ГОСТ 25607-2009 Смесь С5	
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 40	0%-10%	3,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 20	25%-60%	34,50%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 10	45%-80%	43,50%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 5	57%-85%	58,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 2,5	67%-95%	78,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,63	80%-95%	90,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,16	90%-97%	96,50%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,05	95%-100%	97,70%
2	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51,6
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ОБЫЧНАЯ		
	ЛЕЩАДНОСТЬ	не нормируется	22,80%
4	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 1%	1,95%
	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0,25%	0,00%
5	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
	НЕ БОЛЕЕ:	5%	3,00%
6	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	не ниже 1200	1400
7	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-400
8	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/М3		1520
9	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25% марки И1	И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:



ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

смесь фракции 0-40 согласно протокола испытаний
соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

Смесь допускается к применению во всех
видах строительства без ограничения