



СеверСталь

Открытое акционерное общество
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»)
184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленинградский просп., д. 2
тел.: +7 (81552) 5 55 00
факс: +7 (81552) 5 54 45
e-mail: asu@olcon.ru, http://www.olcon.ru

ПАСПОРТ № 45

Выдан 16 марта 2009 г.

Наименование потребителя: Архангельск - город ОАО Кузнецhevский КСЖМ"

Отгружен щебень фракции 5 - 20

В количестве 242,3 куб.м. 346,2 тонн

По накладным ЭШ 955199

В вагонах №

55223721 55243737 55439780 56369564 55484744

Зерновой состав: Размер контрольных сит	1,25 D наибольш.	D наибольш.	0,5 D наибольш. + наименьш.	D наименьш.
	мм	мм	мм	мм
Полный остаток на ситах по массе, %	0,3	8,4	55,2	96,0

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы группа щебня 3 группа
 Пылевидных частиц, % 0,7
 Содержание зерен слабых пород, % 4,4
 Содержание глины в комках, % нет
 Марка щебня по прочности (дробимости) 1200
 Морозостойкость 300
 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг 102,9
 Устойчивость структуры против всех видов распада, % 0,2
 Содержание вредных примесей ммоль/л 13,3
 Насыпная плотность т/м³ 1,429
 ГОСТ 8267-93

Начальник ЦКНТЛ

В.П. Железов