

ООО « Усть-Катавский гранитный карьер»

Адрес: 443110, РФ, г. Самара, ул. Осипенко 1 «А», офис 27

Документ о качестве щебня фракция св. 5 до 10 мм

1. Номер документа _____ Дата отгрузки _____

2. Наименование потребителя _____

3. Адрес потребителя _____

4. Номера вагонов _____

5. ГОСТ 8267-93

6. Поставляемая фракция щебня 5-10 мм.

Наименование основных показателей	Нормативное значение	Фактическое значение для фракции 5-10
Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе		
1,25	95-100	95,35
2,5	95-100	95,22
5	90-100	90,14
7,5	30-60	31,3
10	до 10	5,1
12,5	до 0,5	0,35
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе (Группа щебня)	От 10 до 15 вкл. для 2 группы	12,3 (2 группа)
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 2,00	0,4
Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 5,00	4,5
Содержание глины в комках, %	Не более 0,25	0,01
Насыпная плотность, кг/ М3	Не нормируется	1327
Марка по истираемости	И 1- И 4	
Морозостойкость	F 15- F 400	2,41 F300 (15)
Марка по дробимости	200-1200	10,1 (1200)
Пористость, %	Не нормируется	
Пустотность, %	Не нормируется	
Водопоглощение, %	Не более 1,00	4,6
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	От 0,00 до 1500,00	1 класс (Аэфф не более 370Бк/кг)

Контролер ОТК _____

Мастер отгрузки _____

