

ООО « Усть-Катавский гранитный карьер»

Адрес: 443110, РФ, г. Самара, ул. Осипенко 1 «А», офис 27

Документ о качестве щебня. фракция св. 20 до 40 мм

1. Номер документа _____ Дата отгрузки _____

2. Наименование потребителя _____

3. Адрес потребителя _____

4. Номера вагонов _____

| Наименование основных показателей | Нормативное значение | Фактическое значение для фракции 20-40 |
|---|--|--|
| Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе | | |
| 20 | 90-100 | 93,98 |
| 30 | 30-60 | 46,09 |
| 40 | До 10 | 6,68 |
| 50 | До 0,5 | 0,0 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе (Группа щебня) | До 10,00 включительно (1) Св.10,00 до 15,00 (2) | 9,9 I группа |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | Не более 2,00 | 0,97 |
| Содержание зерен слабых пород, % по массе | Не более 5,00 | 4,3 |
| Содержание глины в комках, % | Не более 0,25 | 0,01 |
| Насыпная плотность, кг/м ³ | Не нормируется | 1461 |
| Марка по истираемости | До 25 инд. И 1- И 4 | 22,5 И 1 |
| Морозостойкость | F 15- F 400 | F 300 |
| Марка по дробимости | 200-1200 | 1000 |
| Водопоглощение, % | Не нормируется | 3,8 |
| Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | От 0,00 до 1500,00 | I класс (Аэфф не более 370Бк/кг) |

Контролер ОТК _____

Мастер отгрузки _____