

ООО «КАМЕНСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
Южная часть участка «Северный» Замчаловского месторождения

ПАСПОРТ

Щебень фр. 0-5 ГОСТ 8267-93

Дата отгрузки _____

Адрес получателя _____

№ ж.д. накладной _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

1. Зерновой состав фракция 0-5

Диаметр отверстий контрольных сит	0,25 мм	5 мм	8 мм
Полные остатки на ситах % по массе	95 %	60 %	5 %

2. Объёмный насыпной вес 1,54 г/см³

3. Группа по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 18,8%

4. Содержание пылевидных и глинистых частиц 0,1%

5. Содержание глины в комках 0,5%

6. Морозостойкость 100 (100 циклов)

7. Эффективная удельная активность природных радионуклидов Аэфф
менее 370 Бк/кг (I класс)

Мастер смены _____

