

ПАСПОРТ № _____

от «__» _____ 2014 г.

Наименование потребителя _____
 Наименование объекта _____
 Железнодорожная накладная № _____ от «__» _____ 2014 г.
 Наименование продукции _____ щебень фракции 20-40 мм _____
 Изготовитель _____ Псебайский завод строительных материалов _____
 Нормативный документ _____ ГОСТ 8267-93 (изм. №№ 1, 2, 3, 4) _____
 Размер партии _____

Физико-механические показатели

№№ п/п	Наименование показателей и единицы измерений	Результаты испытаний	
		требования ГОСТ 8267-93 (изм. №№ 1,2,3,4)	фактические показатели
1	2	3	4
1.	Зерновой состав: Полные остатки на ситах, % по массе d (номинальный наименьший размер частиц) 0,5 (d + D) D(номинальный наибольший размер частиц) 1,25 D	от 90 до 100 от 30 до 60 до 10 до 0,5	97,05 56,83 6,47 0,00
2.	Содержание пылевидных и глинистых частиц (частицы размером менее 0,05 мм), % по массе	не более 1	0,5
3.	Содержание глины в комках, % по массе	не более 0,25	не обнаружено
4.	Содержание зёрен слабых пород, % по массе	не более 10	2,81
5.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	до 10 вкл.	9,50
6.	Содержание дробленых зерен, % по массе	не менее 80	96
7.	Марка по дробимости, потеря массы при испытаниях, %	800 с 10 до 14 вкл.	800-1000 10,5
8.	Устойчивость структуры щебня против распадов, потеря массы при распаде, %	не более 3	0,80
9.	Марка по морозостойкости, потеря массы при испытаниях, %	F 300 не более 2	F 300 1,39
10.	Марка по истираемости, потеря массы при испытаниях, %	И 1 до 25 вкл.	И 1 20,45
11.	Объемно-насыпная плотность, кг/м ³	не нормируется	1440
12.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 740	67,4

Генеральный директор

Г.Е. Безруков