

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительные материалы – Тихий Дон»

Адрес: 396780, Воронежской обл., Богучарский район,
хутор Тихий Дон, ул. Донская, 45
Почтовый адрес: 396420, Воронежская обл., г. Павловск, а/я 28
Тел./ факс: (47362) 2 – 37 – 32, tdon@vmail.ru

Проект паспорта
На отгрузку смеси щебеночно-песчаной С – 11 на I квартал 2015г.
ГОСТ 25607-2009

Получатель: _____

Дата отгрузки _____ Количество _____

Продукция предварительного грохочения при переработке гранитов месторождения «Тихий Дон».

1. Зерновой состав:

Наибольший размер зёрен(Д)	Полный остаток на ситах размером, мм					
	20	10	5	2,5	0,63	0,16
20.	до 1,0	25	50	60	75	85
Требования ГОСТ	0 - 10	25 - 60	50 - 77	50 - 77	70 - 88	85 - 97

Содержание:

- 1.1 Зёрен пластинчатой и игловатой формы (для щебня) 30-35%
1.2.Пылевидных и глинистых частиц 0,43 % (метод набухания)
1.3.Глины в комках 0,0%

2. Прочностные характеристики:

- 2.1. Марка по дробимости щебня 1200
2.2. Марка по водостойкости щебня В1
2.3. Марка по морозостойкости щебня F-200
2.4. Марка по истираемости щебня И - 1
2.5. Потеря массы щебня при распаде 1,56%
2.6. Марка по пластичности Пл1
3. Насыпная плотность 1,36 - 1,45т/м³
4. Коэффициент фильтрации смеси 0,45 – 1,25м/сут.
5. Протокол радиационных испытаний № 2292Б от 15.08.2014г.(у.эф.а - 237,34Бк/кг)

Заключение: продукция согласно ГОСТ 25607-2009 соответствует С-11 (смеси для устройства оснований)



Начальник ОТК Степанова М.И.