

ПАСПОРТ №165 от "05" апреля 2012 г.
на щебень гранитный ГОСТ 7392-2002
ЧАО «ТК» Коростенский щебзавод» Житомирская обл.
Коростенский р-он, с. Полесье, ул. Лугинская, д.76.

Фракция щебня: 25-60

№ п/п	Наименование показателей	ГОСТ 7392-2002	Фактически
1.	Полные остатки по массе, % на сите, 25мм	95-100	94,9
	То-же 40	35-75	54,0
	То-же 60	до 5	2,0
	То-же 70	0	0
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %	до 18	14,2
3.	Содержание частиц проходящих через сито 0,16 в %	до 1	0,8
4.	Содержание глины в виде комков %	Не допускается	0
5.	Марка по сопротивлению удару на копре	У-75	У-75
6.	Истираемость	И-1	И-1
7.	Марка щебня по прочности	1000 – 1400	1200
8.	Морозостойкость, Мрз	F50-F300	F300
9.	Насыпная плотность		1,3
10.	Класс щебня по содержанию радионуклидов	1-3 класс	Первый
11.	Удельная электропроводимость	до 0,32см/м	0,045

Начальник лаборатории
 м.п.

