

ПАСПОРТ №167 от "05"апреля 2012 г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93
ЧАО «ТК» Коростенский щебзавод» Житомирская обл.
Коростенский р-он, с. Полесье, ул. Лугинская, д.76.
Фракция щебня: 20-70

№ п/п	Наименование показателей	ГОСТ 8267-93	Фактически
1.	Полные остатки на сите по массе, % ниже d	До 5%	4,8
	То-же 0,5(d+D)	25-70	50,9
	То-же D	до 5	5,1
	То-же 1.25 D	-	0
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %	до 35	14,9
3.	Содержание глинистых и пылевидных частиц %	до 1	0,7
4.	Содержание глины в виде комков %	до 0,25	0
5.	Содержание зерен слабых пород %	до 5	0
6.	Марка щебня по прочности	1000 – 1400	1200
7.	Морозостойкость, Мрз	15 – 300	300
8.	Насыпная плотность		1,3
9.	Класс щебня по содержанию радионуклидов	1 – 3 класс	Первый
10.	Масса щебня по истираемости	И1-И4	И-1
11.	Удельная электропроводимость	до 0,32см/м	0,045

Начальник лаборатории
 м.п.

