

ПАСПОРТ №169 от "05" апреля 2012 г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93
ЧАО «ТК» Коростенский щебзавод» Житомирская обл.
Коростенский р-он, с. Полесье, ул. Лугинская, д.76.
Фракция щебня: 0-40

№ п/п	Наименование показателей	ДСТУ Б В.2.7-75-98	Фактически
1.	Полные остатки на сите по массе, % d	100	100
	То-же 0,5(d+D)	30-80	72,1
	То-же D	до 10	2,2
	То-же 1.25 D	до 0,5	0
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %	до 35	13,2
3.	Содержание глинистых и пылевидных частиц %	до 1	0,8
4.	Содержание глины в виде комков %	до 0,25	0
5.	Содержание зерен слабых пород %	до 5	0
6.	Марка щебня по прочности	1000-1400	1200
7.	Морозостойкость, Мрз	15-300	300
8.	Насыпная плотность		1,4
9.	Класс щебня по содержанию радионуклидов	1-3	Первый
10.	Масса щебня по истираемости	И-И4	И-1
11.	Удельная электропроводимость	до 0,32 см/м	0,045

Начальник лаборатории
 м.п.

