

**ПАСПОРТ №161 от "04" апреля 2012 г.**  
**ГОСТ 26193-84, ДСТУ Б В.2.7-210:2009**  
**Отсев гранитный необогащённый, некондиционированный**  
**ЧАО «ТК» Коростенский щебзавод» Житомирская обл.**  
**Коростенский р-он, с. Полесье, ул. Лугинская, д.76.**

**отсев гранитный необогащённый**

№ п/п	Наименование показателей		Фактически
1.	Полные остатки в процентах на ситах, %		
	а)	на сите 10	0,2
	б)	на сите 5	33,1
	в)	на сите 2,5	72,1
	г)	на сите 0,63	83,4
	д)	на сите 0,14	98,8
	е)	< 0,14	100,0
2.	Модуль крупности, Мк		3,5
3.	Механическая прочность		1200
4.	Загрязнённость:		
5.	а)	содержание глинистых пылевидных частиц определяемых отмучиванием, %	6,5
	б)	Содержание глины в виде комков	-
6.	Класс продукции по содержанию радионуклидов		Первый
7.	Насыпная плотность		1,4

Начальник лаборатории  
 м.п.

