

**ПАСПОРТ №162 от "04" апреля 2012 г.  
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93  
ЧАО «ТК» Коростенский щебзавод» Житомирская обл.  
Коростенский р-он, с. Полесье, ул. Лугинская, д.76.**

**Фракция щебня: 5-20**

№ п/п	Наименование показателей	ДСТУ Б В.2.7-75-98	Фактически
1.	Полные остатки на сите по массе, % <b>d</b>	90-100	99,1
	То-же <b>0,5(d+D)</b>	30-80	72,4
	То-же <b>D</b>	до 10	8,6
	То-же <b>1.25 D</b>	до 0,5	0
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %	до 35	11,1
3.	Содержание глинистых и пылевидных частиц %	до 1	0,5
4.	Содержание глины в виде комков %	до 0,25	0
5.	Содержание зерен слабых пород %	до 5	0
6.	Марка щебня по прочности	1000 – 1400	1200
7.	Морозостойкость, Мрз	15 – 300	300
8.	Насыпная плотность		1,32
9.	Класс щебня по содержанию радионуклидов	1 – 3 класс	Первый
10.	Масса щебня по истираемости	И1-И4	И-1
11.	Удельная электропроводимость	до 0,32 см/м	0,045

Начальник лаборатории  
м.п.

