

ОАО «Сортавальский дробильно-сортировочный завод»

Адрес: 186790, Россия, Республика Карелия,
г. Сортавала, п.Кириявалаhti ул. Гранитная д.1

Паспорт качества № 52
на щебень фракции 3-10мм
Сертификат соответствия № РОСС RU.СМОН00349
Действителен до 24.09.2013



« » 2009 г.

Потребитель

г. Хабаровск

Номер вагона 56233000 - 55488134

Количество 3 шт

206 тонн 800 шт.

№ ж/д квитанции жк 3954-10

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	мм	до 0,5	0,5
		D	мм	до 10	1,2
		0,5(d+D)	мм	30-60	48,4
		d	мм	90-100	92,0
	На сите 2,5 мм		95-100	95,0	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %			28,4	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1		1,0	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5		0	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25		0	
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм		1,28	
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400		1400	
8.	Марка по истираемости			И-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400		300	
10.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)		90,249021	
11.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.		2,95	

Начальник ОТК: [подпись]

Лаборант: [подпись]

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. _____ ОАО «Сортавальский дробильно-сортировочный завод» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)