

ООО «Волгатранстрой-Комплект-Биянка»

Адрес: 456007, Челябинская область, г. Миньяр.
ст. Биянка, Куйбышевской ж.д.
Тел. (351-59) 7-14-20

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1442

На щебень фракции 5-20



Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р

№ РОСС-RU.СЛ40.НОО600 срок действия с 29.06.2011г. по 29.06.2014г

Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации в строительстве

№ РСС RU.В081. РП40. 0256 срок действия с 29.06.2011г. по 29.06.2014г

« 05 » июня 2012г.

Потребитель:

Адрес:

Номера вагонов : 56308166,55033799,58478801.

Количество: 3п/в

№ ж/д квитанции

91075366

тонн 204,6

Качественные показатели

испытания проведены по ГОСТ 8269.0-97



№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	25 мм	до 0,5	-
		D	20 мм	до 10	6,3
		0,5(d+D)	12 мм	30-60	58,7
		d	5 мм	90-100	98,4
	На сите 2,5 мм	95-100	99,7		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 15%	10,11		
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 2	1,8		
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	4		
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,2		
6.	Насыпная плотность, кг/м ³	не норм	1365		
7.	Марка по прочности (дробимости)	200-1200	1200		
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1		
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	F300		
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	28,89		
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₂ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	В пределах нормы		

Начальник ОТК: Ильичева

Лаборант: Ильичева

Мастер отгрузки: Коч

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. _____ мм

ООО «Волгатранстрой-Комплект-Биянка» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель

получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)