

(отсев) : (щебен  
0-20 : 20-80  
① : ②

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

Организация – ОАО «Селижаровский карьер»

Место отбора – «Борисовское» ВПП месторождение

Дата отбора 4.02.2014г.

Наименование материала – щебенисто-песчаная смесь (ЩПС С-4) фракц. 0-80 мм

№№	Наименование материала	Качественные показатели	
		ГОСТ 25607-2009	Факт.
1.	Зерновой состав. Полные остатки на ситах, %		
	120мм	0-2	0
	80мм	0-15	1.3
	40мм	20-60	51.3
	20мм	40-80	67.7
	10мм	55-85	68.4
	5мм	65-85	73.0
	2.5мм	75-90	86.0
	0.63мм	85-95	95.0
	0.16мм	95-100	100.0
2.	Содержание пылеватых и глинистых частиц, %	не более 5	4.1
3.	Морозостойкость, марка	F-300	F-300
4.	Дробимость, марка	более 400	800
5.	Содержание зерен плоской и игольчатой формы, %	не более 25	7.3
6.	Марка по водостойкости	В 1	В 1
7.	Устойчивость к морозам против распада	не более 3	2
8.	Марка по пластичности	Пл. 1	Пл. 1
9.	Насыпная плотность, тн/м <sup>3</sup>	не нормируется	1.37
10.	Искраемость	И-1	И-1
	Коэффициент фильтрации,	не менее 1м/сут	2.0
11.	Содержание радионуклидов, Бк/кг	до 740	26.3

Вывод: ЩПС С-4 фракции 0-80мм соответствует требованиям ГОСТа 25607-2009.

Дата 4.01.2014г.

Паспорт составил Л.В. Гашимова (Гашимова Л.В.)

Исполнитель: Л.В. Гашимова  
Исполнитель: Л.В. Гашимова  
Исполнитель: Л.В. Гашимова