



ЗАО «ГЕОИНВЕСТ»

«03» 10.2014г.

Паспорт качества № 1/3
На щебень фракции 10 - 15 мм

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	20 мм	до 0,5	0,0
		D	15 мм	до 10	6,44
		0,5(d+D)	12,5 мм	30-60	53,8
		d	10 мм	90-100	97,55
На сите 2,5 мм		95-100	100		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа	7,3		
		II группа			
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,45		
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,13		
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0		
6.	Насыпная плотность, кг/м ³	не норм.	1465		
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400		
8.	Марка по истераемости	И1-И4	И-1		
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400		
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53		
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃	до 1,5 (50)	0,2		

Начальник ОТК: _____

Лаборант: _____

Отзыв на паспорт № 1/3

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 10 -15мм)

ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____