



ЗАО «ГЕОИНВЕСТ»

«09» 10.2014г.

Паспорт качества № 1/3  
На щебень фракции 10 - 20 мм

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 25 мм	до 0,5	0,0
		D 20 мм	до 10	8,7
		0,5(d+D) 15 мм	30-60	59,3
		d 10 мм	90-100	96,6
На сите 2,5 мм		95-100	100	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа	6,9	
		II группа		
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,47	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,21	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0	
6.	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	не норм.	1467	
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400	
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub>	до 1,5 (50)	0,2	

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

Лаборант \_\_\_\_\_

Отзыв на паспорт № 1/4

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 10 - 20мм)

ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_