



ЗАО «ГЕОИНВЕСТ»

«03» 10.2014г.

Паспорт качества № 1/14
На щебень фракции 5-20 мм

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 25 мм	до 0,5	0,0
		D 20 мм	до 10	4,3
		0,5(d+D) 12,5 мм	30-60	56,08
		d 5 мм	90-100	98,31
На сите 2,5 мм		95-100	100	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа		
		II группа	12,7	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,63	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,17	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0	
6.	Насыпная плотность, кг/м ³	не норм.	1470	
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400	
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃	до 1,5 (50)	0,2	

Начальник ОТК:

Лаборант:



Отзыв на паспорт № 1/4

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 5 - 20мм)
ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____