

ООО "ЛОБСКОЕ-5"
186350, РФ, РК, Медвежьегорский район, ст.Пергуба-порт,
тел.: 8 (814-2)25-03-02
ПАСПОРТ № _____

от « _____ » мая 2024 г.

На щебень из природного камня гранита для строительных работ,
ЩПС 0-20 (С 6), месторождение Лобское, ГОСТ 25607-2009

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Требование ГОСТ 25607-2009 для С-6	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав	РОКС, мм		
		20	0-10	0,71
		10	25-60	32,67
		5	50-77	56,73
		2,5	58-85	71,23
		0,63	80-95	82,63
		0,16	90-97	91,49
	<0,16	95-100	96,69	
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %	1-V	31,57	
3.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	Нет	
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	не более 5	3,64	
5.	Марка по дробимости	60-1400	1400	
6.	Марка по истираемости	И1-И4	И1	
7.	Содержание зерен слабых пород, %	не более 5	2	
8.	Марка по морозостойкости	25-400	F400	
9.	Насыпная плотность, т/м ³	не нормируется	1,46	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370 1 класс	100	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей:			
	SO ₂ , %	до 1,5	менее 0,2	
	амф.разн. кремнезема	не более 50	Менее 20	
	пирит	до 4	Менее 0,2	
	галоидные соединения	до 0,1	Менее 0,05	
Органические примеси	отсутствие/наличие	Отсутствие		
12.	Устойчивость структуры против распада, %	не более 3%	0,1	

Начальник лаборатории _____



Е.Ф. Никкина

