

ООО "ЛОБСКОЕ-5"
186350, РФ, РК, Медвежьегорский район, ст. Пергуба-порт,
ПАСПОРТ № _____

август 2024г.

На щебень из природного камня гранита фракций **20-40мм**
для строительных работ ГОСТ 8267-93

Наименование и адрес потребителя:

Авто отгрузка:

Накладная: _____

Количество щебня: _____ т.

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя		Требование ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
	Зерновой состав	Полные остатки на ситах, % по массе		
1.		РОКС, мм		
		1,25D	до 0,5	0,10
		D	до 10	8,68
		0,5 (d+D)	30-60	54,25
	d	90-100	93,12	
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %		1-V	18,60
3.	Содержание глины в комках, %		до 0,25	нет
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %		не более 1	0,65
5.	Марка по дробимости		60-1400	1400
6.	Марка по истираемости		И1-И4	И1
7.	Содержание зерен слабых пород, %		не более 5	отсутствуют
8.	Марка по морозостойкости		25-400	F400
9.	Насыпная плотность, т/м ³		не нормируется	1,34
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг		до 370 1 класс	100
11.	Содержание вредных компонентов и примесей:			
	SO ₃ , %		до 1,5	менее 0,2
	амф.разн. кремнезема		не более 50	Менее 20
	пирит		до 4	Менее 0,2
	галоидные соединения		до 0,1	Менее 0,05
Органические примеси		отсутствие/наличие	Отсутствие	
12.	Устойчивость структуры против распада, %		не более 3%	0,1

Начальник лаборатории _____

И.Г. Ефимова

