



ООО "ЛОБСКОЕ-5"

186350, РФ, РК, Медвежьегорский район, ст.Пергуба-порт,

тел.: 8 (814-2)25-03-02

ПАСПОРТ № _____

от « _____ » декабрь 20 23 г.

На щебень из природного камня гранита фракций 31,5-63 мм для строительных работ ГОСТ 32703-2014

Наименование и адрес потребителя: _____

Номера вагонов: _____

Накладная: _____

Количество щебня: _____ т.

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя		Требование ГОСТ 32703-14	Фактические показатели
	Полные остатки на ситах, % по массе	РОКС, мм		
1.	Зерновой состав			
		2D	126	100
		1,4D	87,5	100
		D	63	93,18
		D/1,4	45	31,16
		d	31,5	3,18
		d/2	15,75	0,78
2.	Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы, %		Л10-50	21,33
3.	Содержание глины в комках, %		до 0,25	нет
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %		не более 1	0,61
5.	Марка по дробимости		60-1400	1400
6.	Марка по истераемости		И1-И4	И1
7.	Содержание зерен слабых пород, %		не более 5	0,1
8.	Марка по морозостойкости		25-400	F400
9.	Насыпная плотность, т/м ³		не нормируется	1,31
10.	Истинная плотность, т/м ³			2,72
11.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг		до 370 1 класс	82
12.	Содержание вредных компонентов и примесей:			
		SO ₃ , %	до 1,5	менее 0,2
		амф.разн.кремнезема пирит	не более 50 до 4	Менее 20 менее 0,2
		галоидные соединения Органические примеси	до 0,1 отсутствие/наличие	Менее 0,05 Отсутствие
13.	Устойчивость структуры против распада, %		не более 3%	0,1
14.	Марка			90/10

Начальник лаборатории _____



Никкина Е.Ф