

ООО «Пром-Актив»
462511 Оренбургская область, Новосорский район, п. Гранитный
тел. 3-01-87

Паспорт качества № 1407
на щебень гранитный фракции 5-20 мм

Выдан _____ 2012г.

Станция назначения _____
Получатель _____
Адрес _____
Номер накладной _____
Номер партии _____
Номер вагона (машины) _____
Количество щебня _____ тн, _____ м³
Наименование горной породы _____ Щебень гранитный
Насыпная плотность щебня фракции 5-20 мм _____ 1,24 т/м³

Результаты испытания щебня

№ п/п	Наименование испытания	Требование ГОСТ 8267-93				Результаты испытаний			
		25	20	12,5	5	25	20	12,5	5
1.	Зерновой состав:								
	диаметр отверстий контрольных сит, мм	25	20	12,5	5	25	20	12,5	5
	полные остатки на ситах, % по массе	До 0,5	До 10	35-90	90-100	-	8,9	52,4	93,4
2.	Содержание глины и комков, %	До 0,25				нет			
3.	Содержание зерен слабых пород, %	Не более 5,0				1,5			
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	До 1,0				0,9			
5.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы, %	До 32,0				31,9			
6.	Прочностные характеристики: - марка по истираемости - марка при сжатии в цилиндре	И-1 1200				И-1 1200			
7.	Марка морозостойкости	F-300				F-300			
8.	Удельная эффективность радионуклидов, Бк/кг	370-740				238			

Заключение: Щебень соответствует ГОСТ 8267-93

Лаборант испытательной лаборатории _____

Мастер погрузки _____

